

Грунтовочный лак Bona Prime Intense

Технический паспорт

Bona Prime Intense - грунтовочный лак на водной основе для необработанных полов, придает древесине более насыщенный оттенок. Грунт имеет длительное "открытое время", отлично растекается, также используется на тонированную древесину (используя Bona Create и Bona Prime Deep). Будучи основным на чистой полиуретановой дисперсии он очень крепок и хорошо шлифуется.

- Совместим со всеми лаками на водной основе фирмы Bona
- Придает древесине более насыщенный оттенок
- Отлично шлифуется
- Снижает риск склеивания паркетных плашек, досок
- Классифицирован EC1 как грунт с очень низким уровнем испарения вредных веществ
- Без NMP и NEP
- Низкое содержание ЛОС (летучие органические соединения) (согласно VOC 2010)

Примечание: *Bona Prime Intense является единственным грунтом, который рекомендован фирмой Bona для нанесения на древесину после ее обработки при помощи Bona Create и Bona Prime Deep.*


Технические данные

Тип лака:	1-компонентный 100% - полиуретановый грунтовочный лак на водной основе
Содержание твердых частиц:	~32 %
ЛОС:	Максимально 60 г/литр
Разбавление:	При необходимости разбавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Время высыхания:	1-2 часа при 20°C и влажности 60%
Применяемые инструменты:	Валик для водных лаков Bona
Расход:	1 литр на 8-10 м.кв. (120-100г / м.кв.) на один слой
Безопасность:	Не классифицируется
Чистка:	Остатки не затвердевшего грунта можно отмыть водой или снять влажной тряпкой. Затвердевший грунт удаляется ацетоном.
Срок хранения:	1 год с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение / транспортировка:	Температура не должна опускаться ниже +5°C или превышать +25°C при хранении и транспортировке.
Утилизация:	Высохшие остатки грунта утилизируются обычным образом, как строительный мусор. Жидкие остатки материала не следует сливать в канализацию.
Размер упаковки	3 x 5 литров (44 коробки на поддоне)

Подготовка

Обеспечить акклиматизацию пола к условиям его дальнейшей эксплуатации. Перед нанесением грунта поверхность пола должна быть хорошо отшлифована, свободна от масел, пыли, воска и других загрязнений, сухая. Окончательная шлифовка должна быть проведена абразивным материалом с зернистостью 120. Грунт должен быть комнатной температуры. Перед использованием встряхните контейнер и вставьте фильтр.

Оптимальные условия нанесения грунта при температуре от +18 до +25°C и относительной влажности воздуха 40-60%. Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Минимальная температура применения лака +13°C.



Грунтовочный лак Bona Prime Intense

Технический паспорт



Рекомендуемые методы нанесения:

1. На чистое дерево:
 - 1 слой грунта Bona Prime Intense
 - Промежуточная шлифовка абразивом с зернистостью 150
 - 2-3 слоя лака фирмы Bona на водной основе
2. На поверхность, обработанную Bona Create или Bona Prime Deep:
 - 1 слой грунта Bona Prime Intense
 - Промежуточная шлифовка абразивом с зернистостью 150
 - 2-3 слоя лака фирмы Bona на водной основе

Примечание: не рекомендуется наносить более двух слоев лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения древесины.

Применение

1. Для нанесения грунта используйте валик для водных лаков фирмы Bona. Наносите грунт равномерно, чтобы избежать скопления продукта. Следует проявлять осторожность, чтобы достичь единого уровня насыщения древесины - это поможет избежать цветовых вариаций. Следите, чтобы граница покрытия всегда была влажной, чтобы избежать нахлеста.
2. После высыхания грунтовочного слоя произведите шлифование поверхности, используя абразив или систему Bona Scrad с зернистостью 150.
3. Удалите шлифовальную пыль и наносите 2-3 слоя лакового покрытия фирмы Bona, в зависимости от требований к износостойкости.

Уход за лакированной поверхностью

Bona Prime Intense никогда не должен быть использован в качестве финишного лака для покрытия деревянных полов, поэтому не требует ухода.

Дистрибьютор:
ОДО «Мир Паркета», Республика Беларусь
220113, г. Минск, ул. Беды, д. 45, помещение 7н
Тел./факс. +375 (0)17 268-49-96, 268-54-86
e-mail: parketworld@tut.by
www.mir-parketa.by

Bona[®]